

gräfix® 66 KF

Kalk-Finish

Feine, leicht zu verarbeitende Putzglätte auf Luftkalkbasis, ohne Zementzusatz für außen und innen

gräfix 66 KF: gräfix 66 KF basiert auf Luftkalk, feinen Kalkstein- und Quarzmahlungen, ohne Zusatz von Kunststoff- und Kunstharzanteilen. Der Mörtel ergibt eine besonders spannungsfreie und diffusionsoffene Putzschicht, in einer Auftragsstärke von 1 - 3 mm.

Verwendung:

- a) Außer im Sockelbereich als Überzug auf Unterputzen innen und außen; aufgrund der feinen Zusammensetzung des Mörtels wird mit der Glättkelle bzw. -scheibe eine besonders glatte Oberfläche, auch bei sehr geringen Auftragsstärken, erreicht (Überstücken).
- b) Zum Ausbessern und Restaurieren von Gesimsen, Ornamenten und Plastiken innen und außen
- c) Für Freihand-Auftragarbeiten jeder Art
- d) Für glänzende Spachteltechnik geeignet

Verarbeitung: Der Putzgrund muss frei von Staub und Schmutz sein, er sollte vorgemischt, bzw. in geeigneter Weise vorbehandelt werden.
gräfix 66 KF Kalk-Finish kann auf alte Putzoberflächen und neu aufgetragene Putze, insbesondere Kalkputze, aufgebracht werden.
Ein Eimer gräfix 66 KF wird mit ca. 6 l Wasser mit dem Rührquirl angemischt und ergibt ca. 15 l Frischmörtel. Dieser wird mit einer rostfreien Edelstahltraufel aufgezogen und möglichst glatt und plan verzogen.
Nach ausreichender Festigkeitsentwicklung wird die Oberfläche abschließend geglättet.
Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.
Verarbeitungszeit: 3 bis 4 Stunden
Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Lieferung: in Kunststoffeimern zu 15 kg

Technische Daten: Frischmörtelgewicht: ca. 1480 g/l
Druckfestigkeit: CS I

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS
Kalk- und Schotterwerk
91322 Gräfenberg

Telefon: 09126 2596-0 (Büro)
09192 9955-0 (Werk)
Telefax: 09126 2596-17

Technisches Merkblatt 66 KF
Stand: Oktober 2006