

gräfix[®] 66 M

Marmorino

fein, mittel, grob

gräfix 66 M: gräfix 66 M basiert auf Sumpfkalk und feinen Marmormehlen. Der diffusionsfähige, hochweiße Kalkspachtel ist ausschließlich für die glänzende Spachteltechnik mit seiner marmorähnlichen Oberfläche konzipiert. Zur Verfügung stehen drei verschiedene Qualitäten, die sich durch die unterschiedliche maximale Kornstärke unterscheiden.

Verwendung: Zur Gestaltung von dekorativen Wand- und Deckenflächen im Innen- und Außenbereich. Besonders geeignet zur optischen Betonung von kleinen Flächen, wie z. B. Säulen, Decken- und Wandspiegeln, Türeinfassungen, etc.

Verarbeitung: gräfix 66 M wird verarbeitungsfertig im Kunststoffeimer geliefert. gräfix 66 M kann mit Wasser weiter verdünnt werden. Zum Abtönen eignen sich alle alkalibeständigen Pigmente. Farblich angemischte Kalkspachtel sind untereinander beliebig mischbar. Pigmente die bindemittelhaltig sind dürfen nicht verwendet werden.
Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet. Die einzelnen Verarbeitungsschritte für den Innen- oder Außenbereich sind in den gesonderten Verarbeitungshinweisen **66 M Innenbereich** und **66 M Außenbereich** beschrieben. Grundsätzlich wird empfohlen Musterflächen anzulegen.

Untergrund: Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und geeignet sein. Falls notwendig, den Untergrund mit einem entsprechenden Grundiermittel (siehe hierzu die Tabelle im Anhang) vorbehandeln. Der Untergrund darf keine Ansätze, Dellen, Gewebestrukturen oder Ähnliches aufweisen. Durch die bei der glänzenden Spachteltechnik entstehende äußerst glatte Oberfläche, ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von feinen Rissen erhöht. Deshalb sind hierfür nur Untergründe geeignet, die bei Bedarf durch geeignete Maßnahmen, z. B. Gewebespachtelung, spannungsfrei sind.

Verarbeitungszeit: eingefärbtes Material innerhalb von 8 Wochen verarbeiten

Lagerung: kühl, frostfrei und luftdicht verschlossen gelagert mind. 1 Jahr haltbar. Zur optimalen Lagerung muss die Restmenge mit einer geschlossenen Wasserschicht abgedeckt werden, die vor neuerlicher Verarbeitung wieder entfernt wird.

Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur, nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

Verbrauch:	im Innenbereich	ca. 400 g/m ² gräfix 66 M fein
	im Außenbereich	ca. 900 g/m ² gräfix 66 M grob
		ca. 300 g/m ² gräfix 66 M mittel
		ca. 150 g/m ² gräfix 66 M fein

Lieferung: in Kunststoffeimern zu 5 kg und 10 kg

WOLFGANG ENDRESS
Kalk- und Schotterwerk
91322 Gräfenberg

Telefon: 09126 2596-0 (Büro)
09192 9955-0 (Werk)
Telefax: 09126 2596-17

Technisches Merkblatt 66 M
Stand: September 2004