

## Verarbeitungsrichtlinie zum Verputzen von gräfix 73 Pajalith auf Wand- und Deckenelementen aus Stroh (141009)

1. Strohoberfläche zum Verputzen vorbereiten (Stroh beschneiden, Löcher ausstopfen, usw.)
2. Auf alle Holzbalken und Einbauten innerhalb der Putzfläche einen Putzträger aufbringen (z.B. Schilfrohr inkl. Schrenzlage oder Holzweichfaserplatte).
3. Eine Sauberkeitsschicht mit **gräfix 73 Pajalith** in das Stroh gut einarbeiten und bis auf Oberkante der Holzkonstruktion aufputzen. (Oberfläche gut aufrauen, Standzeit ca. 1 Tag/mm)
4. Eine 2 cm dicke Putzschicht mit **gräfix 73 Pajalith** aufputzen und **gräfix 623** Panzergewebe einarbeiten. (Oberfläche gut aufrauen, Standzeit ca. 1 Tag/mm)
5. Eine zweite 1 - 2 cm dicke Putzschicht mit **gräfix 73 Pajalith** aufputzen.
6. Die zweite Putzschicht filzen oder anders strukturieren.
7. Nach dem völligen Austrocknen der Putzschichten, einen Schutzanstrich mit **Rabolin 614** Silikat-Fassadenfarbe oder **Rabolin 670** Silikonharz-Fassadenfarbe streichen.

Wenn die Pajalith-Putzstärke insgesamt mehr als 4 cm beträgt, (z. B. im Mehrgeschoßbau), muss eine zweite Gewebeeinlage, **gräfix 620** Außenputzgewebe, eingearbeitet werden.

Für die Verarbeitung der genannten Produkte verweisen wir auf die jeweiligen Technischen Merkblätter. Zu beachten sind dabei auch in Abhängigkeit der Witterungsbedingungen, die Trocknungszeiten. Die genannten Angaben verstehen sich als Empfehlung, ohne Gewährleistung für die Ausführung. Für die endgültige Ausführung ist der ausführende Fachbetrieb verantwortlich.

<b>Werk Gräfenberg</b> Bayreuther Str. 46 91322 Gräfenberg	Verwaltung Eckental Lauer Str. 12 90542 Eckental Tel.: 09126/2596-0 Fax: 09126/2596-17	<b>Geschäftsführer:</b> Wolfgang Endress	<b>Sitz:</b> Gräfenberg Amtsgericht Bamberg HR A 4239	<b>Persönlich haftender Gesellschafter:</b> Wolfgang Endress Verwaltungs-GmbH	<b>Sitz:</b> Lauf a. d. Pegnitz Amtsgericht Nürnberg HR B 11 950	<b>info@graefix.de</b>  <b>www.graefix.de</b>
--	--	---	--	---	---	---