

# gräfix<sup>®</sup> 62a

## ALLZWECK-Putzmörtel

**gräfix 62a:** Werk-Trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis mit Kalksteinsand 0 bis 1,6 mm; der trockene Fertigmörtel enthält Zusätze, die ihn besonders verarbeitungsfreundlich gestalten und sein Wasserrückhaltevermögen erhöhen.

**Verwendung:** ALLZWECK-Putzmörtel auf allen normalen Putzgründen zur Verarbeitung von Hand (nicht für maschinelle Verarbeitung geeignet) für Putz- und Ausbesserungsarbeiten aller Art.

**Verarbeitung:** Sackware: Ein Sack **gräfix 62a** wird im Mischer mit 6 - 6,5 Liter Wasser gemischt und ergibt ca. 21 Liter fertigen Frischmörtel.  
Siloware: **gräfix 62a** wird aus dem Silo direkt in den Krankübel gemischt  
**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass das Mauerwerk stets genügend Feuchte enthält, um dem Mörtel die nötige Festigkeit zu geben (Gefahr des Aufbrennens).  
*Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.*  
**Verarbeitungszeit:** 2 bis 3 Stunden  
**Verarbeitungstemperatur:** 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

**Lieferung:**

- in feuchtigkeitgeschützten 30 kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug (40 Sack je Palette = 1,2 t)
- lose Ware im Baustellensilo
- in Silofahrzeugen in Partien ab 6 t; wird in ein Baustellensilo eingeblasen

**Technische Daten:**

Frischmörtelgewicht:	1730 g/l
Festmörtelrohichte:	1600 g/l
Druckfestigkeit:	CS II M 5
Ergiebigkeit:	30 kg mit 6 - 6,5 l Wasser ≙ ca. 21 l Frischmörtel eine Tonne mit ca. 200 l Wasser ≙ ca. 700 l Frischmörtel

■ bei einer Putzstärke von 10 mm reicht eine Tonne für 70 m<sup>2</sup>

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

**WOLFGANG ENDRESS**    Telefon: 09126 2596-0    (Büro)  
Kalk- und Schotterwerk    09192 9955-0    (Werk)  
91322 Gräfenberg    Telefax: 09126 2596-17

**Technisches Merkblatt 62a**  
Stand: Februar 2005