gräfix® 63

Zement-Grundputz für innen und außen

gräfix 63: Werk-Trockenmörtel auf Zement-Basis mit Kalksteinsand 0 bis 1,6 mm und verarbeitungsfördernden Zusätzen. Er ergibt einen gut haftenden Zementputz mit hoher Druck- und Biegezugfestigkeit für innen und außen.

Verwendung: Als Grundputz für Fassaden und Innenwände, wenn eine besonders hohe Festigkeit erreicht werden soll; für außen als Kellerwand- und Sockelputz auf Mauerwerk aller Art; als Vorspritzmörtel bei glatten Betonflächen.
Mindestputzstärke: außen: 20 mm innen: 10 mm

Verarbeitung: *Der Putzgrund muss frei von Staub und Schmutz sein, evtl. vorhandene filmbildende Schalöle müssen entfernt werden.*
Stark saugende Untergründe müssen vorgenässt werden.
Der Maschinenputz wird mit einer Feinputzmaschine aufgespritzt, als Handputz mischt man einen Sack im Zwangsmischer oder mit dem Quirl mit ca. 7 – 7,5 Liter Wasser und spritzt wie gewohnt auf, bzw. trägt von Hand auf.
Putzstärke: je nach Verwendung 10 bis 20 mm in einer Lage
Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.
Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden
Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Lieferung:
- in feuchtigkeitgeschützten 30 kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug ;
- lose Ware im Baustellensilo
- in Silofahrzeugen in Partien ab 6 t; wird in ein Baustellensilo eingeblasen

Technische Daten:

Frischmörtelgewicht:	1700 g/l
Festmörtelrohdichte:	1560 g/l
Druckfestigkeit:	CS IV
Ergiebigkeit:	30 kg mit ca. 7 – 7,5 l Wasser ≡ ca. 21 l Frischmörtel eine Tonne mit ca. 240 l Wasser ≡ ca. 700 l Frischmörtel bei einer Putzstärke von 10 mm: eine Tonne ≡ 70 m²

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS
Kalk- und Schotterwerk
91322 Gräfenberg

Telefon: 09126 2596-0 (Büro)
09192 9955-0 (Werk)
Telefax: 09126 2596-17

Technisches Merkblatt 63
Stand: Februar 2005