

gräfix® 65

Trass-Kalk-Grundputz für innen und außen

gräfix 65: Werk-Trockenmörtel auf Trass-Kalk-Basis mit Kalksteinsand 0 bis 1,6 mm und verarbeitungsfördernden Zusätzen. Er ergibt einen elastischen, atmungsaktiven Grundputz mit Luftkalk und Trass als Bindemittel.

Verwendung: Als Grundputz für besonders atmungsaktiven Innenputz, der aufgrund seines großen Feuchtigkeitsaustausches ein gutes Wohnklima schafft. Der Zusatz von feingemahlenem Trassmehl verleiht dem Mörtel eine höhere Festigkeit und verhindert Ausblühungen von ungebundenem Kalk. Bei glatten Flächen ist Vorspritzen mit **gräfix 63SB** als Haftbrücke erforderlich.
Mindestputzstärke: außen: 20 mm innen: 10 mm

Verarbeitung: *Der Putzgrund muss frei von Staub und Schmutz sein, evtl. vorhandene filmbildende Schalöle müssen entfernt werden.*
Der Maschinenputz wird mit einer Feinputzmaschine aufgespritzt, als Handputz mischt man einen Sack im Freifallmischer oder Quirl mit ca. 7,5 bis 8,0 Liter Wasser. Der Putz wird dann wie gewohnt von Hand aufgebracht.
gräfix 65 ist als Grund- und Filzputz geeignet.
Putzstärke: je nach Verwendung 10 bis 20 mm
Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.
Verarbeitungszeit: 2 bis 3 Stunden
Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Lieferung:

- in feuchtigkeitgeschützten 30 kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug ;
- lose Ware im Baustellensilo
- in Silofahrzeugen in Partien ab 6 t; wird in ein Baustellensilo eingeblasen

Technische Daten:

Frishmörtelgewicht:	1650 g/l
Festmörtelrohichte:	1400 g/l
Druckfestigkeit:	CS I
Ergiebigkeit:	30 kg mit ca. 7,5 – 8,0 l Wasser ≙ ca. 26 l Frishmörtel
	eine Tonne ≙ ca. 870 l Frishmörtel,
■ bei einer Putzstärke von 10 mm reicht eine Tonne für 87 m ² .	

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS Telefon: 09126 2596-0 (Büro)
Kalk- und Schotterwerk 09192 9955-0 (Werk)
91322 Gräfenberg Telefax: 09126 2596-17

Technisches Merkblatt 65
Stand: Februar 2005