gräfix® 69

Ansetzmörtel für Putzprofile innen und außen

gräfix 69: Werk-Trockenmörtel auf Spezialzement-Basis mit Kalksteinsand 0 bis 1,6 mm. Der trockene Fertigmörtel enthält haft- und verarbeitungsfördernde Zusätze, die ihn zu einem guthaftenden Ansetzmörtel mit hoher Druck- und Biegezugfestigkeit für innen und außen machen.

Verwendung: **gräfix 69** wird als schnell abbindender Ansetzmörtel für Putzprofile, wie Putzleisten, Kantenprofile und Putzabschlussprofile für innen und außen verwendet.

Verarbeitung: *Der Putzgrund muss frei von Staub und Schmutz sein, evtl. vorhandene filmbildende Schalöle müssen entfernt werden.*
*Stark saugende Untergründe gründlich vornässen oder mit **Rabolin 140** Aufbrennsperre vorbehandeln.*
Ein Sack **gräfix 69** wird mit ca. 5,5 l Wasser mit einem Quirl gut durchgemischt, so dass eine homogene Masse entsteht.
Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.
Verarbeitungszeit: 30 Minuten, fest gewordenen Mörtel nicht mehr mit Wasser mischen
Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Lieferung:
- in feuchtigkeitgeschützten 25 kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug (48 Sack je EURO-Palette = 1,2 t)

Technische Daten:

Frischmörtelgewicht:	1800 g/l
Festmörtelrohdichte:	1640 g/l
Druckfestigkeit:	CS IV
Ergiebigkeit:	25 kg mit ca. 5,5 l Wasser ≡ ca. 17 l Frischmörtel

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS
Kalk- und Schotterwerk
91322 Gräfenberg

Telefon: 09126 2596-0 (Büro)
09192 9955-0 (Werk)
Telefax: 09126 2596-17

Technisches Merkblatt 69
Stand: Februar 2005