

gräfix® 66K

Kalk-Putzglätte ohne Zementzusatz

feine, leicht zu verarbeitende Putzglätte auf Luftkalk-Basis für innen und außen

gräfix 66K: Werk-Trockenmörtel auf Luftkalk-Basis mit Kalksteinmehl und Kalksteinsand 0 bis 0,5 mm. Das Fertigmörtelgemisch enthält verarbeitungsfördernde Zusätze, ohne Zugabe von Kunststoff- und Kunstharzanteilen. Der Mörtel ergibt einen besonders spannungsfreien und atmungsaktiven Spachtel zum Glätten von fein verriebenen Flächen.

Verwendung: Außer im Sockelbereich, als Glättspachtel auf alle fein verriebenen Unterputze (bei rabotierten oder grob verriebenen Flächen, empfehlen wir, **gräfix 61 fein** 1 – 2 mm aufzuziehen, zu filzen und mit **gräfix 66K** zu glätten).

Verarbeitung: *Der Putzgrund muss frei von Staub und Schmutz sein, er sollte vorgehässt werden; gräfix 66K Kalk-Putzglätte kann zum Glätten von neu aufgetragenen Putzen (auch nass in nass), alte Putzflächen ohne Beschichtungen (z. B. Farbanstriche, Kunststoffspachtel usw.) und Betonflächen verwendet werden. gräfix 66K Kalk-Putzglätte mit ca. 10 l Wasser und einem Quirl anrühren, mit einer rostfreien Edelstahltraufel aufspachteln und glätten.*
Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.
Verarbeitungszeit: 3 bis 4 Stunden
Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Lieferung: · in feuchtigkeitgeschützten 25 kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug (40 Sack je Palette = 1 Tonne)

Technische Daten:

Frishmörtelgewicht:	1400 g/l
Festmörtelrohichte:	1080 g/l
Druckfestigkeit:	CS I
Ergiebigkeit:	25 kg gräfix 66K ergeben ca. 24 l Frishmörtel

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS Telefon: 09126 2596-0 (Büro)
Kalk- und Schotterwerk 09192 9955-0 (Werk)
91322 Gräfenberg Telefax: 09126 2596-17

Technisches Merkblatt 66K
Stand: Juli 2010