

gräfix® 6075

Rillenputz leicht

Dünnschicht-Leichtputz mit Rillenstruktur

gräfix 6075: Widerstandsfähiger, mineralischer Außenputz, der aufgrund seiner Zusammensetzung aus Kalk, Zement und sorgfältig dosierten Leichtzuschlägen, sowie lichtechten Farbpigmenten vorzüglich zur Gestaltung von gut strukturierten Innen- und Außenwänden geeignet ist.

Eigenschaften: Der Rillenputz leicht bietet guten Wetterschutz und lange Lebensdauer, seine wasserabweisende Einstellung schützt vor Schlagregen, ohne die Wasserdampfdiffusion von innen nach außen zu behindern.
gräfix-Rillenputz leicht ist in vielen Farben nach Farbtonkarte und mehreren Körnungen lieferbar.

Verarbeitung: *Bitte beachten Sie die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien für Edelputze. Der Untergrund muss staub- und schmutzfrei sein, er sollte mit **Rabolin 160** Putzgrund vorbehandelt werden*
Der Trockenmörtel wird in einem Mischer bzw. mit dem Quirl mit ca. 10 Liter Wasser pro Sack angerührt und nach einer Reifezeit von 10 Minuten nochmals gut durchgerührt. Man trägt den Putz mit einer rostfreien Stahltraufel auf Kornstärke auf und kann ihn nach Verschwinden des Wasserglanzes mit einer Moosgummi- oder Kunststofftraufel nachbearbeiten. Je nach Reibetechnik (senkrecht, waagrecht oder kreisförmig) ergibt sich die Struktur. Der Putz muss in einem Arbeitsgang ohne Unterbrechung angetragen werden, um Ansätze und Farbunterschiede zu vermeiden. Um ein gleichmäßiges Kornbild zu erhalten, muss der Mörtel vor dem Antrag immer gut durchgerührt werden.
Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.
Verarbeitungszeit: 2 bis 3 Stunden
Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Lieferung: · in feuchtigkeitgeschützten 30 kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug ;

Technische Daten:	Druckfestigkeit: CS II			
	Verbrauch:	Höchst Korngröße:	Auftragsstärke:	Ergiebigkeit:
		(mm)	(mm)	(m ² /30 kg)
	2,0	2	ca. 13	
	3,0	3	ca. 10	

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS Telefon: 09126 2596-0 (Büro)
Kalk- und Schotterwerk 09192 9955-0 (Werk)
91322 Gräfenberg Telefax: 09126 2596-17

Technisches Merkblatt 6075
Stand: Januar 2010