

# gräfix<sup>®</sup> 67

## Schweißmörtel

### Kalk-Zement-Dünnschichtputz zum Überputzen von Grundputzflächen

#### gräfix 67:

Werk-Trockenmörtel auf Kalk-Basis mit Kalksteinsand 0 bis 0,8 mm. Er ergibt einen feinen und geschmeidigen Dünnschichtputz, der sich speziell zum Überarbeiten von Grundputzen eignet, um sie mit einer feinen Filzstruktur zu versehen.

#### Verwendung:

**gräfix 67** wird im Innen- und Außenbereich zum Überputzen von Grundputzflächen in geringen Schichtstärken verwendet. Geeignet sind dafür Grundputze der Mörtelgruppe CS II, CS III und CS IV. Eine Verwendung auf rauen Betonflächen ist ebenfalls möglich.

#### Verarbeitung:

*Der Putzgrund muss frei von Staub und Schmutz sein, evtl. vorhandene filmbildende Schalöle müssen entfernt werden.*

Um den Putz vor zu schnellem Wasserverlust an den Putzgrund, bzw. vor ungünstigen Witterungsbedingungen (Wind, Frost, direkte Sonneneinstrahlung, etc.) zu schützen, ist der Untergrund in geeigneter Weise vorzubehandeln, bzw. sind geeignete Maßnahmen zu treffen (Abhängen der Fassade, Nachnässen, etc.). Ein 25-kg-Sack wird mit ca. 6,5 - 7,0 Liter Wasser gründlich vermischt und nach 5 Minuten nochmals durchgerührt. Der fertige Mörtel wird dann mit einer Edelstahltraufel auf den vorbereiteten Untergrund aufgezogen. Die Auftragsstärke richtet sich nach dem Untergrund und liegt bei ca. 3 bis 5 mm. Je nach gewünschter Endstruktur kann der Putz bei ausreichender Festigkeit gefilzt werden.

*Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.*

**Verarbeitungszeit:** ca. 1,5 - 2,5 Stunden

**Verarbeitungstemperatur:** 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

#### Lieferung:

· in feuchtigkeitgeschützten 25-kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug

#### Technische Daten:

Frishmörtelgewicht:	ca. 1650 g/l
Festmörtelrohichte:	ca. 1390 g/l
Druckfestigkeit:	CS II
Ergiebigkeit:	25 kg mit ca. 6,5 - 7,0 l Wasser ≙ ca. 20 l Frishmörtel bei einer Putzstärke von 4 mm reicht ein Sack für ca. 5 m <sup>2</sup>

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

**WOLFGANG ENDRESS**  
Kalk- und Schotterwerk  
91322 Gräfenberg

Telefon: 09126 2596-0 (Büro)  
09192 9955-0 (Werk)  
Telefax: 09126 2596-17

**Technisches Merkblatt 67**  
Stand: September 2007