

# Rabolin 642

## Kunstharz-Dekorputz

### Kratzputzstruktur (für innen und außen)

Körnung:	<b>2 mm</b>	<b>3 mm</b>	<b>5 mm</b>
	<b>642/2</b>	<b>642/3</b>	<b>642/5</b>

**Rabolin 642:** Der Rabolin Dekorputz ist auf Basis hochwertiger Kunstharze aufgebaut und wird zur dekorativen Gestaltung von einfarbigen, planebenen Untergründen aller Art verwendet. Der Dekorputz **642** eignet sich für den Innen- und Außenbereich. Man erhält auf einfache Weise eine ansatzlose, haltbare, diffusionsfähige und stoßfeste Oberflächenbeschichtung, die sich in Kratzputzstruktur (Scheibenputzstruktur) ausführen lässt.

**Verwendung:** **Rabolin Dekorputz** wird im Innen- und Außenbereich zur Gestaltung von strukturierten Wandflächen eingesetzt.

**Verarbeitung:** Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein; alte, schlecht haftende Beschichtungen müssen durch Abschleifen, Abbeizen oder mit einem Dampfhochdruckreiniger entfernt werden. Je nach Saugverhalten des Untergrundes müssen Putze, Betonflächen und Mauerwerk mit **Rabolin 160** Putzgrund vorbehandelt werden, um ein gleichmäßiges Auftrocknen des Putzes zu gewährleisten. Kreidende Untergründe müssen mit **Rabolin 120** oder **130** Tiefgrund eingelassen werden. Nach dem Trocknen der Grundierung kann der Dekorputz mit einer Edelstahlglättkelle aufgezogen und mit einer abriebfesten Kunststoffglättkelle egalisiert werden, so dass eine gleichmäßige Struktur entsteht. Bei eventuell auftretenden Farbungleichmäßigkeiten empfehlen wir einen abschließenden Egalisationsanstrich mit **Rabolin 660** Acrylfassadenfarbe. Die gewählte Körnung entscheidet über die Schichtdicke und damit auch über die Zeit, die der Putz zum Trocknen und Aushärten benötigt.

Zeit, die

*Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.*

**Verarbeitungstemperatur:** 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

**Lieferung:** Eimer mit 25 kg Inhalt  
*Hinweis: trocken und frostfrei lagern*

**Verbrauch:** Der Verbrauch ist abhängig von der gewählten Körnung und dem Untergrund.  
Ergiebigkeit je Eimer:  
642/2: ca. 8,5 – 9,0 m<sup>2</sup>      642/3: ca. 6,0 - 6,5 m<sup>2</sup>      642/5: ca. 5,0 - 5,5 m<sup>2</sup>

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

**RABOLIN PUTZE & Farben GmbH**, Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach  
Tel.: 09374 71 49 Fax.: 09374 29 41

**Technisches Merkblatt 642**  
Stand: August 2010

Auslieferungslager:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192 / 99 55-0; Fax.: 09192 / 9955-55  
gräfix® Werk Satteldorf, Dieselstr. 11, 74589 Satteldorf, Tel.: 07951 / 42 0 67; Fax.: 07951 / 42 0 69