

gräfix® 14m

Kalk-Gips-Putz zum Glätten oder Filzen

Verarbeitung mit der Putzmaschine

gräfix 14m: Werk-Trockenmörtel auf Kalk-Gips-Basis mit Kalksteinsand 0 bis 0,8 mm und verarbeitungsfördernden Zusätzen. Er ergibt einen elastischen, atmungsaktiven Innenputz mit abgestimmter Druck- und Biegezugfestigkeit.

Verwendung: Als einlagiger Filz- oder Glättputz für Innenwände und Decken auf allen normalen Putzgründen (Mauerwerk, Beton, Leichtbauplatten etc.); bei glatten Flächen ist eine Grundierung mit Rabolin 170 Betonkontakt als Haftbrücke erforderlich. Stark saugende Flächen (Porenbeton, Hochlochziegel etc.) sollten mit einer Aufbrennsperre (Rabolin 140) vorbehandelt werden. In Feuchträumen (Bäder, Duschen, Keller) sollte nicht **gräfix 14m**, sondern **gräfix 62** oder **gräfix 72** verwendet werden.

Verarbeitung: Als Maschinenputz mit der Feinputzmaschine oder Ähnlichem aufspritzen, mit einer Kartätsche gleichmäßig verteilen und filzen oder glätten.
Putzstärke: 7 bis 20 mm
Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.
Verarbeitungszeit: sofort nach dem Anmischen verarbeiten
Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Lieferung: **gräfix 14m** Kalk-Gips-Putz wird in zwei Ausführungen geliefert:
1) **gräfix 14m Glättputz:** Maschinenputz zum Glätten
2) **gräfix 14m Filzputz:** Maschinenputz zum Filzen
• in feuchtigkeitgeschützten 30 kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug;
• lose Ware im Baustellensilo
• Neufüllen mittels Silofahrzeugen in Partien ab 6 t; wird in ein Baustellensilo eingeblasen

Technische Daten:

	14 m Glätt	14 m Filz
Frischmörtelgewicht:	1430 g/l	1510 g/l
Festmörtelrohddichte:	1060 g/l	1150 g/l
Druckfestigkeit:	CS II	CS II
Ergiebigkeit:		
[l Wasser/30 kg]	15 ≙ ca. 30 l Mörtel	14 ≙ ca. 30 l Mörtel
[l Wasser/to]	ca. 500 ≙ ca. 1000 l Mörtel	ca. 465 ≙ ca. 1000 l Mörtel
■ bei einer Putzstärke von 10 mm lassen sich ca. 100 m ² Fläche mit einer Tonne gräfix 14 m Glätt, bzw. mit gräfix 14 m Filz verputzen.		

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS Telefon: 09126 2596-0 (Büro)
Kalk- und Schotterwerk 09192 99 55-0 (Werk)
91322 Gräfenberg Telefax: 09126 2596-17

Technisches Merkblatt 14m
Stand: Februar 2005