

gräfix 686

Mineralgrund fein

Mineralische Grundierung auf Basis hochwertigen Wasserglases
ohne Körnung

gräfix 686: Die Mineralgrund fein ist ein auf Wasserglas basierender hochwertiger Voranstrich, der sich sehr gut zum Grundieren mineralischer und anderer, nicht verkieselungsfähiger Untergründe eignet. Auf rauen, griffigen Untergründen kann er auch zum Grundieren von Silikat-Oberputzen verwendet werden (wir empfehlen jedoch **gräfix 687** Mineralgrund grob). Der aufgetrocknete Anstrich verkieselt mit dem Untergrund, ist besonders atmungsaktiv und weist eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit auf.

Verwendung: **gräfix 686** wird zum Grundieren von **gräfix 694** Mineral-Außenfarbe bzw. **gräfix 696** Mineral-Innenfarbe verwendet. Auf ausreichend griffigen Untergründen eignet er sich auch zum Grundieren von Silikatputzen. Wir empfehlen hier jedoch **gräfix 687** Mineralgrund grob zu verwenden.

Verarbeitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein; alte, schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Frische Grundputzflächen müssen mindestens 10 Tage alt und trocken sein. Frische Betonflächen müssen fluatiert werden.
Die Grundierung wird in der Regel unverdünnt aufgetragen. Sie kann jedoch, speziell bei stark saugenden Untergründen, nach vorhergehendem, gründlichem Aufquirlen, mit max. 5 % Wasser verdünnt werden. Der Auftrag erfolgt flächendeckend durch Streichen, Rollen oder Spritzen. Je nach Untergrund kann ein zweiter Anstrich notwendig sein. Der Anstrich ist, je nach Witterung, frühestens nach 6 Stunden überstreichbar.

Hinweis: Glas- und Keramikflächen abdecken und vor Spritzern schützen.

Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.

Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Trockenzeit: min. 24 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

Lieferung: Kunststoffgebinde mit 20 kg und 5 kg Inhalt
Hinweis: trocken und frostfrei lagern

Verbrauch: Der Verbrauch ist abhängig von Struktur, Feinheit und Saugverhalten des Untergrunds.
Für einen einmaligen Anstrich benötigt man ca. 130 bis 330 g Grundierung je m².

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS
GmbH & Co.KG
Kalk- und Schotterwerk
D 91322 Gräfenberg

Telefon: +499126 2596-0 (Büro)
+499192 9955-0 (Werk)
Telefax: +499126 2596-17
E-Mail: info@graefix.de

Technisches Merkblatt 686
Stand: November 2018

www.graefix.de