

gräfix 686

Mineralgrund fein

Mineralische Grundierung auf Basis hochwertigen Wasserglases ohne Körnung

gräfix 686: Die Mineralgrund fein ist ein auf Wasserglas basierender hochwertiger Voranstrich, der sich sehr gut zum Grundieren mineralischer und anderer, nicht verkieselungsfähiger Untergründe eignet. Der Untergrund wird durch das Grundieren für die Überarbeitung mit Mineralfarben, Silikatfarben und für einen mineralischen Putz optimal vorbereitet. Stellen, welche möglicherweise durchschlagen, wie z. B. Wasser- oder Rußflecken, müssen vor der Anwendung mit **gräfix 686**, mit einem Isogrund gestrichen werden, bei GK-Platten ist dies ebenfalls erforderlich. Bei Flächen mit Lacken bzw. Ölfarben ist die Lack- bzw. die Farbschicht gründlich zu entfernen. Der aufgetrocknete Anstrich verkieselt mit dem Untergrund, ist besonders atmungsaktiv und weist eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit auf.

Verwendung: **gräfix 686** wird zum Grundieren von allen gräfix Mineral-Produkten verwendet z. B. **gräfix 694** Mineral-Außenfarbe, **gräfix 696** Mineral-Innenfarbe usw. Auf ausreichend griffigen Untergründen eignet er sich auch zum Grundieren von Silikatputzen und mineralischen Putzen. Wir empfehlen hier jedoch **gräfix 687** Mineralgrund grob zu verwenden.

Verarbeitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein; alte, schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Frische Grundputzflächen müssen mindestens 10 Tage alt und trocken sein, sandende Putze trocken abbürsten, mit Wasser nachwaschen und trocknen lassen. Frische Betonflächen müssen fluatiert werden. Die Grundierung wird in der Regel unverdünnt aufgetragen. Sie kann jedoch, speziell bei stark saugenden Untergründen, nach vorhergehendem, gründlichen Aufquirlen, mit max. 5 % Wasser verdünnt werden. Der Auftrag erfolgt flächendeckend durch Streichen, Rollen oder Spritzen (getestet mit J. Wagner GmbH siehe sprayguide.wagner-group.com). Je nach Untergrund kann ein zweiter Anstrich notwendig sein. Der Anstrich ist, je nach Witterung, frühestens nach 6 Stunden überstreichbar.

Hinweis: Glas- und Keramikflächen abdecken und vor Spritzern schützen.

Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.

Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Trockenzeit: min. 24 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

Lieferung: Kunststoffgebinde mit 20 kg und 5 kg Inhalt
Hinweis: trocken und frostfrei lagern

Verbrauch: Der Verbrauch ist abhängig von Struktur, Feinheit und Saugverhalten des Untergrunds.
Für einen einmaligen Anstrich benötigt man ca. 130 bis 330 g Grundierung je m².

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

RABOLIN PUTZE & Farben GmbH, Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach
Tel.: 09374 7149 Fax.: 09374 2941

Auslieferungslager:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192 9955-0; Fax.: 09192 9955-55
gräfix® Werk Satteldorf, Dieselstr. 11, 74589 Satteldorf, Tel.: 07951 42067; Fax.: 07951 42069

Technisches Merkblatt 686
Stand: Mai 2020