

gräfix 687

Mineralgrund grob

Mineralische Grundierung auf Basis hochwertigen Wasserglases mit Körnung

gräfix 687: Die Mineralgrund grob ist eine auf Wasserglas basierende hochwertige Grundierung, die zum Grundieren silikatgebundener Oberputze (Fertigputze und Werk trockenmörtel) dient. Die Grundierung enthält abgestimmte Körnungen und schafft einen rauen, griffigen Untergrund, dessen Saugigenschaften reguliert sind. Der aufgetrocknete Anstrich verkieselt mit dem Untergrund, ist besonders atmungsaktiv und weist eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit auf. Die Grundierung eignet sich aber nur für mineralische, verkieselungsfähige Untergründe (z.B. Kalk-Zement-Grund- und Leichtputze).

Verwendung: gräfix 687 wird zum Grundieren von z. B. Silikat-Dekor- und Reibputzen und rein mineralischen Silikat-Edelputzen verwendet. Zum Grundieren von Silikatfarben ist er aufgrund der enthaltenen Körnung nicht geeignet.

Verarbeitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein; alte, schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Frische Grundputzflächen müssen mindestens 10 Tage alt und trocken sein. Frische Betonflächen müssen fluatiert werden.
Die Grundierung wird in der Regel unverdünnt aufgetragen. Sie kann jedoch, speziell bei stark saugenden Untergründen, nach vorhergehendem, gründlichem Aufquirlen, mit max. 5 % Wasser verdünnt werden. Der Auftrag erfolgt flächendeckend durch Streichen oder Rollen. Je nach Untergrund kann ein zweiter Anstrich notwendig sein. Der Anstrich ist, je nach Witterung, frühestens nach 6 Stunden überstreichbar.

Hinweis: Glas- und Keramikflächen abdecken und vor Spritzern schützen.

Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.

Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Trockenzeit: min. 24 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

Lieferung: Kunststoffgebinde mit 20 und 5 kg Inhalt
Hinweis: trocken und frostfrei lagern

Verbrauch: Der Verbrauch ist stark abhängig von Struktur, Feinheit und Saugverhalten des Untergrunds.
Bei normal saugenden Untergründen benötigt man für einen einmaligen Anstrich ca. 200 bis 300 g pro m².

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS
GmbH & Co.KG
Kalk- und Schotterwerk
D 91322 Gräfenberg

Telefon: +499126 2596-0 (Büro)
+499192 9955-0 (Werk)
Telefax: +499126 2596-17
E-Mail: info@graefix.de

Technisches Merkblatt 687
Stand: November 2018

www.graefix.de