

gräfix® 698

Mineral-Vlieskleber

- gräfix 698:** **gräfix 698 Mineral-Vlieskleber** ist ein pastöser anwendungsfertiger und weiß pigmentierter Kleber für innen auf silikatischer Basis.
- Verwendung:** **gräfix 698** kann für alle mineralischen Untergründe und mineralischen Altanstriche verwendet werden. Insbesondere ist sie für alte und neue Kalkuntergründe geeignet. Ölhaltige Untergründe, Holz, Kunststoffuntergründe, elastische Untergründe oder alkaliempfindliche Beschichtungen sind nicht geeignet.
- Untergrund:** Der Untergrund muss frei von Staub und losen Teilen sein. Schadhafte Stellen, Unebenheiten, sind vorher auszugleichen, auszubessern bzw. zu verspachteln. Mineralische Untergründe sind mit **gräfix 697 Mineral-Fixativ** 1:1 bis 1:2 verdünnt, vorzubehandeln. Untergründe wie z.B. Altanstriche, Gipsputze, Trockenbau, Teilspachtelungen usw. werden mit **gräfix 686 Mineralgrund** fein, vorab grundiert. Angrenzende Bauteile sind unbedingt vor Ausführung abzudecken.
- Verarbeitung:** **gräfix 698** muss vor der Verarbeitung gründlich aufgerührt werden. Den Mineral-Vlieskleber fachgerecht, satt und gleichmäßig auftragen. In den noch nassen Mineral-Vlieskleber wird das **gräfix 628 Mineral-Renoviervlies** fachgerecht und im Stoßbereich überlappend eingebettet und mittels Doppelschnitt getrennt (beim Trockenbau mit Gleitfußmesser). Die abgeschnittenen Streifen werden entfernt und der Stoß nahtlos zusammenfügt. Anschließend wird im noch nassen Zustand mit **gräfix 698 Mineral-Vlieskleber** und unter Zugabe von **gräfix 697 Mineral-Fixativ**, die Fläche nochmals ansatzfrei überarbeitet.
Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.
Hinweise: Es sind die Verarbeitungsrichtlinien zum Glasgewebe, sowie die VOB, Teil C, DIN 18363, zu beachten.
Arbeitsgeräte während den Pausen in kaltes Wasser legen und sofort nach Beendigung der Arbeiten mit klarem Wasser gut abspülen.
gräfix 698 Mineral-Vlieskleber ist wasserunlöslich.
- Verarbeitungszeit:** ca. 3 Stunden
Trocknungszeit: mind. 12 Std. bis darauf ein Anstrich ausgeführt werden kann
Lagerung: kühl, frostfrei und luftdicht verschlossen gelagert mind. 1 Jahr haltbar
Verarbeitungstemperatur: 8 bis 30 °C Untergrundtemperatur
Verbrauch: ca. 500 - 600 g/m² zum Einbetten und Grundanstrich. Genaue Verbrauchswerte sind durch Testflächen am Objekt zu ermitteln.
Lieferung: in Kunststoffeimern zu 5 und 20 kg

- Hinweis:** Die jeweiligen Technischen Merkblätter sind zu beachten! Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung der Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS
Kalk- und Schotterwerk
91322 Gräfenberg

Telefon: 09126 2596-0 (Büro)
09192 9955-0 (Werk)
Telefax: 09126 2596-17

Technisches Merkblatt 698
Stand: Dezember 2018