

# Rabolin 120

## Tiefgrund TB

lösemittelhaltig

**Spezialgrundierung für stark sandende Untergründe**

**Rabolin 120:** Spezialgrundierung auf Basis eines rein Acrylat-Polymerisatharzes; der Tiefgrund eignet sich deshalb besonders gut, stark sandende, lockere Putze auf Kalk-, Zement- oder Gipsbasis zu verfestigen. Der Untergrund wird dadurch stabilisiert und in seiner Tragfähigkeit für folgende Oberbeschichtungen wesentlich verbessert. Sehr mild riechende und ungiftige Lösemittel sorgen dabei für ein tiefes Eindringen und eine gleichmäßige Verteilung.

**Verwendung:** **Rabolin 120** wird im Außenbereich und bei ausreichender Lüftung auch im Innenbereich zur Verfestigung hauptsächlich unter Dispersionsanstrichen verwendet, wenn der Untergrund nicht fest und tragfähig genug ist, um eine gleichmäßige Haftung der Oberbeschichtung zu gewährleisten. Die für die Wandatmung wichtige Wasserdampfdiffusion wird dadurch kaum beeinträchtigt. Für das Überstreichen alter, kreidender Dispersionsanstriche empfehlen wir die Verwendung von Tiefgrund LF.

**Verarbeitung:** Der Tiefgrund TB wird auf den jeweiligen Untergrund unverdünnt durch Streichen aufgebracht. Dabei empfiehlt sich die Verwendung einer Deckenbürste, damit der Tiefgrund vollkommen in den Untergrund eindringen kann. Es darf kein feuchtglänzender Film an der Oberfläche bleiben. Der Tiefgrund ist nicht frostempfindlich und kann deshalb auch bei kalter Witterung auf trockenem Untergrund verarbeitet werden. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Verdünnung reinigen. Trockenzeit: je nach Luftfeuchtigkeit 6 - 24 Stunden  
*Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.*  
**Verarbeitungstemperatur:** 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

**Lieferung:** Kanister mit 12 Liter und 6 Liter Inhalt

**Verbrauch:** Der Verbrauch ist abhängig von Struktur, Feinheit und Saugverhalten des Untergrunds. Für einen einmaligen unverdünnten Anstrich benötigt man ca. 150 ml/m<sup>2</sup>, d. h. ein 12 Liter-Gebinde reicht für ca. 80 m<sup>2</sup>.

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

**RABOLIN PUTZE & Farben GmbH**, Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach  
Tel.: 09374 / 71 49 Fax.: 09374 / 29 41

**Technisches Merkblatt 120**  
Stand: März 2005

Auslieferungslager:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192 / 99 55-0; Fax.: 09192 / 9955-55  
gräfix® Werk Satteldorf, Dieselstr. 11, 74589 Satteldorf, Tel.: 07951 / 42 0 67; Fax.: 07951 / 42 0 69