

Rabolin 140

Aufbrennsperre

Spezialgrundierung für stark saugende Untergründe
wetterbeständig für Innen und Außen

Rabolin 140: Spezialgrundierung mit sorgfältig aufeinander abgestimmten organischen Bindemitteln ohne Lösemittel, die das Saugverhalten von stark und unterschiedlich saugenden Untergründen nivelliert. Die Aufbrennsperre eignet sich z. B. für Porenbeton, Leichtziegel und Mischmauerwerk und verhindert das Aufbrennen von Grundputzen aller Art.

Verwendung: **Rabolin 140** wird im Innen- und Außenbereich als Aufbrennsperre für Kalk- Zement- und Gipsputze verwendet, wenn der Untergrund zu stark oder unterschiedlich saugfähig ist, um ein optimales Auftrocknen und Abbinden des Putzes zu gewährleisten. Man erhält einen leicht verfestigten Untergrund, dessen Wasseraufnahmevermögen reguliert ist, um ein zu schnelles Austrocknen des Putzes (Aufbrennen) zu verhindern.

Verarbeitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei, tragfähig und ausreichend rau sein, alte, schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden. **Rabolin 140** wird kurz aufgerührt und mit der Deckenbürste, mit einer Rolle oder dem Spritzgerät satt auf den trockenen Untergrund aufgetragen. Je nach Witterung sollte der Anstrich mindestens 6 Stunden trocknen, bevor der Putz aufgetragen werden kann.
Verdünnung: Bei sehr stark saugenden Untergründen bis zu einem Verhältnis 1 : 2 **Rabolin 140** : Wasser verdünnen
Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.
Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25° C Untergrundtemperatur

Lieferung: Eimer mit 15 Liter Inhalt
Hinweis: trocken und frostfrei lagern

Verbrauch: Der Verbrauch ist abhängig von Struktur, Feinheit und Saugverhalten des Untergrunds.
Für einen einmaligen unverdünnten Anstrich benötigt man ca. 150 bis 300 ml/m², d. h. ein 15 Liter-Eimer reicht für ca. 50 bis 100 m².

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

RABOLIN PUTZE & Farben GmbH, Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach
Tel.: 09374 / 71 49 Fax.: 09374 / 29 41

Technisches Merkblatt 140
Stand: August 2002

Auslieferungslager:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192 / 99 55-0; Fax.: 09192 / 9955-55
gräfix® Werk Satteldorf, Dieselstr. 11, 74589 Satteldorf, Tel.: 07951 / 42 0 67; Fax.: 07951 / 42 0 69