

Rabolin 150

Putzgrund ohne Körnung

pigmentiert, wetterbeständig für innen und außen

- Rabolin 150:** Flüssige Grundierung auf Dispersionsbasis ohne Körnung; man erhält durch das Einstreichen mit **Rabolin 150** einen relativ glatten Untergrund, dessen Saugverhalten reguliert ist.
- Verwendung:** **Rabolin 150** wird im Innen- und Außenbereich als Grundierung für **Rabolin** Edelputze und ähnliche Nachfolgeschichtungen verwendet, wenn der Untergrund bereits rau genug ist, um eine optimale Verzahnung zu gewährleisten, bzw. zur Grundierung von **Rabolin** Dispersionsfarben. Er eignet sich nicht zum Grundieren von VWS-Beschichtungsmörteln.
- Verarbeitung:** Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein, alte, schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Frische Grundputzflächen müssen mindestens 10 Tage alt und trocken sein, sandende Putze trocken abbürsten, mit Wasser nachwaschen und trocknen lassen. Frische Betonflächen müssen fluatiert werden. Der Auftrag erfolgt flächendeckend durch Streichen oder Rollen. Je nach Untergrund kann ein zweiter Anstrich notwendig sein. Der Anstrich ist, je nach Witterung, frühestens nach 6 Stunden überstreichbar. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.*
- Verarbeitungstemperatur:** 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur
- Trockenzeit:** min. 24 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)
- Lieferung:** Kunststoffgebinde mit 15 Liter oder 5 Liter Inhalt
Hinweis: trocken und frostfrei lagern
- Verbrauch:** Der Verbrauch ist abhängig von Struktur, Feinheit und Saugverhalten des Untergrunds.
- a) stark saugender Untergrund:
Verdünnung: 2 Teile **Rabolin 150** + 1 Teil Wasser ergibt ca. 250 g/m² bei zweimaligem Anstrich
- b) normal saugender Untergrund:
Verdünnung: 2 Teile **Rabolin 150** + 1 Teil Wasser ergibt ca. 150 - 200 g/m² bei einmaligem Anstrich
- c) schwach saugender Untergrund (z.B. Gipskartonplatten, Beton):
Verdünnung: 4 Teile **Rabolin 150** + 1 Teil Wasser ergibt ca. 210 g/m²

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

RABOLIN PUTZE & Farben GmbH, Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach
Tel.: 09374 / 71 49 Fax.: 09374 / 29 41

Auslieferungslager:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192 / 99 55-0; Fax.: 09192 / 9955-55
gräfix® Werk Satteldorf, Dieselstr. 11, 74589 Satteldorf, Tel.: 07951 / 42 0 67; Fax.: 07951 / 42 0 69

Technisches Merkblatt 150
Stand: Februar 2009