

Rabolin 155/165

Isogrund ohne/mit Körnung

Rabolin 155/165: Isogrund ist ein weißer, lösungsmittelfreier Isolier- und Haftgrund gegen verfärbende Inhaltsstoffe mit und ohne Quarzsand für den Einsatz im Außen- und Innenbereich. Isogrund ist ein Voranstrich auf Wandbauplatten (z. B. Gipskartonplatten), Holzfaserplatten, OSB-Platten, gipshaltigen, kalkzementhaltigen, kalkhaltigen Putzen zur Aufnahme von mineralischen Oberputzen, Silikat-, Silikonharz-, Dispersionsputzen und -farben und gräfix Mineralfarben.

Verarbeitung: Verwendung auf trockenen, sauberen, tragfähigen mineralischen Untergründen, GK-Bauplatten, Holzfaserplatten und OSB-Platten. **Rabolin 155/165** wird durch Rollen oder Streichen aufgebracht, erfahrungsgemäß, je nach Temperatur, mind. 2 Stunden bevor der zweite Anstrich erfolgt. Der zweite Anstrich muss mind. 12 Stunden bei guter Lüftung und einer Temperatur von über +10 °C trocknen.

Rabolin 155/165 Isogrund nur unverdünnt verarbeiten.

Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.

Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Verbrauch: je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes ca. 250 – 280 ml/m², sehr stark saugende Untergründe sollten dreimal gestrichen werden

Lieferung: Kunststoffgebinde mit 10 Liter Inhalt und 5 Liter Inhalt

Technische Daten:

spezifisches Gewicht:	1,20 kg (1,3 kg)/Ltr.
pH-Wert:	7,8 (bei + 20 °C)
S _D – Wert:	1,5 m

Lagerung: bei Raumtemperatur bleibt das originalverpackte, unveränderte Material ca. 24 Monate lagerfähig.
Material möglichst kühl, aber frostfrei lagern

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

RABOLIN PUTZE & Farben GmbH, Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach
Tel.: 09374 71 49 Fax.: 09374 29 41

Technisches Merkblatt 155/165
Stand: Januar 2016

Auslieferungslager:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192 / 99 55-0; Fax.: 09192 / 9955-55
gräfix® Werk Satteldorf, Dieselstr. 11, 74589 Satteldorf, Tel.: 07951 / 42 0 67; Fax.: 07951 / 42 0 69