

Rabolin 170

Betonkontakt

rot eingefärbt

wetterbeständig für innen und außen

Rabolin 170: Flüssige Haftbrücke auf Acryl-Dispersionsbasis mit Kalksteinbrechsand und Pigmenten; man erhält durch das Einstreichen glatter Betonflächen mit **Rabolin 170** einen griffigen Untergrund, auf dem Putze und Ansetzbinder wesentlich besser haften.

Verwendung: **Rabolin 170** wird als Haftbrücke auf glatten Betonoberflächen verwendet, auf denen ohne Untergrundbehandlung Putze nur schlecht haften würden. Durch das satte Einstreichen mit **Rabolin 170** wird die Oberfläche griffiger und rauer, Putze können nicht mehr abrutschen, da eine optimale Verzahnung mit dem Untergrund hergestellt ist. Der Betonkontakt ist keine ausreichende Haftbrücke für kalk-zementgebundene Putze ab Mörtelgruppe CS II.

Verarbeitung: Vor Beginn des Auftrags muss die einzustreichende Fläche von Staub, Fett und Schalöl gereinigt werden, damit der Betonkontakt haften kann. Der Betonkontakt darf nicht auf nasse oder vereiste Flächen aufgetragen werden.

Rabolin 170 wird mit einer mittelfeinen Noppen- oder Lammfellrolle satt aufgetragen. Durch die Pigmentierung sind die bereits eingestrichenen Flächen leicht von den noch unbehandelten zu unterscheiden. Je nach Witterung sollte der Anstrich mindestens 6 Stunden trocknen.

Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.

Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Lieferung: Kunststoffgebinde mit 15 Liter (22 kg) Inhalt
Hinweis: trocken und frostfrei lagern

Verbrauch: Der Verbrauch ist abhängig von Struktur, Feinheit und Saugverhalten des Untergrunds.
Mindestens 150 g/m², höchstens 250 g/m²
22 kg ≙ 90 bis 145 m²

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

RABOLIN PUTZE & Farben GmbH, Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach
Tel.: 09374 / 71 49 Fax.: 09374 / 29 41

Technisches Merkblatt 170
Stand: Februar 2005

Auslieferungslager:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192 / 99 55-0; Fax.: 09192 / 9955-55
gräfix® Werk Satteldorf, Dieselstr. 11, 74589 Satteldorf, Tel.: 07951 / 42 0 67; Fax.: 07951 / 42 0 69