



# Rabolin 190

## Estrichgrundierung CA/CAF für anhydritgebundene Estriche

**Rabolin 190:** Grün eingefärbte, gut zu verarbeitende und ergiebige Spezialgrundierung für anhydritgebundene Estriche, unter mineralischen Mittel- und Dünnbettmörteln.

**Verwendung:** **Rabolin 190** verhindert unerwünschte Reaktionen zwischen anhydritgebundenen Estrichen und Fliesen- bzw. Natursteinklebern (Ettringitbildung). Bei hohen Kleberstärken (> 10 mm), großformatigen Keramikplatten und diffusionsdichten Natur- und Betonwerksteinplatten empfehlen wir die Verwendung der Rabolin 125 (Epoxidharzgrundierung) mit Quarzsandeinstreuung.

**Verarbeitung:** Der Estrich muss fett- und staubfrei, sauber und trocken sein (je nach Belegung unbeheizt/beheizt 0,5 % Restfeuchte gemäß DIN 18560 Teil 1). Labile Sinterschichten und harte Schalen müssen entfernt werden, um eine gute Verbindung des Untergrunds mit der Grundierung zu gewährleisten (Schleifstaub durch Kehren und Saugen vollständig entfernen). Die durch Streichen oder Rollen flächendeckend aufgetragene Estrichgrundierung zieht teilweise in den Untergrund ein. Sie wird bei anhydritgebundenen Estrichen unverdünnt aufgetragen und kann nach vollständiger Abbindezeit (mindestens 24 Stunden) mit gräfix Dünn- oder Mittelbettklebern beschichtet werden.  
Trocknungszeit: ca. 24 Stunden  
*Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.*

**Lieferung:** Kunststoffgebinde (Eimer) mit 15 Liter und 5 Liter Inhalt  
*Hinweis: trocken und frostfrei lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen*

<b>Technische Daten:</b>	Verarbeitungstemperatur:	+5 bis +30 °C
	Konsistenz:	flüssig
	Farbe:	grün
	Trocknungszeit:	ca. 24 Stunden
	Fußbodenheizung:	geeignet
	Materialverbrauch:	200 – 300 ml/m <sup>2</sup>
	Dichte:	1,0 kg/l
	EMICODE gemäß GEV: Lagerfähigkeit:	EC 1 <sup>PLUS</sup> (sehr emissionsarm) 24 Monate (im ungeöffneten Originalgebinde bei kühler, trockener und frostfreier Lagerung)

**Rabolin**  
Putze & Farben GmbH  
Am Dillhof 11  
63863 Eschau-Hobbach

Telefon: +499374 7149  
Telefax: +499126 2941  
E-Mail: info@graefix.de

**WOLFGANG ENDRESS** Telefon: +499126 2596-0 (Büro)  
GmbH & Co. KG +499192 9955-0 (Werk)  
Kalk- und Schotterwerk Telefax: +499126 2596-17  
91322 Gräfenberg E-Mail: info@graefix.de

**Technisches Merkblatt Rabolin 190**  
Stand: August 2017  
[www.graefix.de](http://www.graefix.de)