

Rabolin 612

Silikat-Reibeputz

Rillenputzstruktur (für innen und außen)

Körnung:	2 mm	3 mm	5 mm
	612/2	612/3	612/5

Rabolin Silikat-Reibeputz: Der Rabolin Silikat- Reibeputz ist ein hochwertiger, wasserabweisender Strukturputz auf Wasserglasbasis für ausdrucksvolle Außen- und Innenbeschichtungen. Er lässt sich leicht verarbeiten, ist schmutzabweisend und besitzt eine sehr gute Wasserdampfdurchlässigkeit. Der Reibeputz ist damit die ideale Oberbeschichtung für mineralische Untergründe, mit denen er verkieselt und eine dauerhafte, gegen Algen- und Pilzbefall weitgehend unempfindliche Verbindung eingeht.

Verwendung: **Rabolin Silikat-Reibeputz** wird im Innen- und Außenbereich zur Gestaltung von strukturierten Wandflächen eingesetzt. Gipshaltige Untergründe müssen mit **Rabolin 617** Silikat-Grundierung vorbehandelt werden.

Verarbeitung: schlechtem einem Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein; alte, haftende Beschichtungen müssen abgeschliffen, abgebeizt oder mit Dampf Hochdruckreiniger entfernt werden. Neue Grundputze müssen trocken und abgebunden sein, Putzausbesserungen müssen mit Silikatgrundierung vorbehandelt werden.

Grundierung:

Mineralische Untergründe (Putze und Mauerwerk) werden mit **Rabolin 613** bzw. **Rabolin 617** Silikat-Grundierung vorbehandelt, um das Saugverhalten zu regulieren und eine Verkieselung zu ermöglichen.

Auftrag:

Den Silikatputz mit einer Edelstahltraufel auf Kornstärke aufziehen und in der gewünschten Richtung (waagrecht, senkrecht oder rund) mit einer abriebfesten Kunststoffglättkelle abreiben.

Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.

Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Lieferung: Kunststoffgebinde mit 25 kg Inhalt
Hinweis: trocken und frostfrei lagern

Verbrauch: Der Verbrauch ist abhängig von der gewählten Körnung und dem Untergrund.
Ergiebigkeit je Eimer:
612/2: ca. 8,0 - 8,5 m² 612/3: ca. 7,0 - 7,5 m² 612/5: ca. 6,5 - 7,02 m²

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

RABOLIN PUTZE & Farben GmbH, Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach
Tel.: 09374 71 49 Fax.: 09374 29 41

Technisches Merkblatt 612
Stand: August 2010

Auslieferungslager:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192 / 99 55-0; Fax.: 09192 / 9955-55
gräfix® Werk Satteldorf, Dieselstr. 11, 74589 Satteldorf, Tel.: 07951 / 42 0 67; Fax.: 07951 / 42 0 69