

Rabolin 613

Silikat-Grundierung ohne Körnung Mineralische Grundierung auf Wasserglasbasis

Rabolin 613: Die Silikat-Grundierung ist ein hochwertiger Voranstrich auf Wasserglasbasis, der sich sehr gut zum Grundieren mineralischer und anderer, nicht verkieselungsfähiger Untergründe eignet. Auf rauen, griffigen Untergründen kann sie auch zum Grundieren von Silikat-Oberputzen verwendet werden (wir empfehlen jedoch **Rabolin 617** Silikat-Grundierung mit Körnung). Der aufgetrocknete Anstrich verkieselt mit dem Untergrund, ist besonders atmungsaktiv und besitzt eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit.

Verwendung: **Rabolin 613** wird zum Grundieren von **Rabolin 614** bzw. **Rabolin 615** Silikat-Fassaden- bzw. Innenwandfarbe verwendet. Auf ausreichend griffigen Untergründen eignet sie sich auch zum Grundieren von Silikatputzen. Wir empfehlen hier jedoch die Verwendung von **Rabolin 617** Silikat-Grundierung mit Körnung.

Verarbeitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein; alte, schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Frische Grundputzflächen müssen mindestens 10 Tage alt und trocken sein, sandende Putze trocken abbürsten, mit Wasser nachwaschen und trocknen lassen. Frische Betonflächen müssen fluatiert werden. Die Grundierung wird in der Regel unverdünnt aufgetragen. Sie kann jedoch, speziell bei stark saugenden Untergründen, nach vorhergehendem, gründlichem Aufquirlen, mit max. 5 % Wasser verdünnt werden. Der Auftrag erfolgt flächendeckend durch Streichen, Rollen oder Spritzen. Je nach Untergrund kann ein zweiter Anstrich notwendig sein. Der Anstrich ist, je nach Witterung, frühestens nach 6 Stunden überstreichbar.

Hinweis: Glas- und Keramikflächen abdecken und vor Spritzern schützen.

Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.

Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Trockenzeit: min. 24 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

Lieferung: Kunststoffgebinde mit 10 Liter und 5 Liter Inhalt
Hinweis: trocken und frostfrei lagern

Verbrauch: Der Verbrauch ist abhängig von Struktur, Feinheit und Saugverhalten des Untergrunds.
Für einen einmaligen Anstrich benötigt man ca. 100 bis 250 ml Grundierung pro m², d. h. ein 10 Liter-Gebinde reicht für ca. 40 bis 100 m².

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

RABOLIN PUTZE & Farben GmbH, Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach

Tel.: 09374 71 49 Fax.: 09374 29 41

Auslieferungslager:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192 / 99 55-0; Fax.: 09192 / 9955-55
gräfix® Werk Satteldorf, Dieselstr. 11, 74589 Satteldorf, Tel.: 07951 / 42 0 67; Fax.: 07951 / 42 0 69

Technisches Merkblatt 613

Stand: März 2004