

# Rabolin 617

## Silikat-Grundierung mit Körnung

### Mineralische Grundierung auf Wasserglasbasis

**Rabolin 617:** Die Silikat-Grundierung ist eine hochwertige Grundierung auf Wasserglasbasis, die zum Grundieren silikatgebundener Oberputze (Fertigputze und Werk trockenmörtel) dient. Die Grundierung enthält abgestimmte Körnungen und schafft einen rauen, griffigen Untergrund, dessen Saug Eigenschaften reguliert sind. Der aufgetrocknete Anstrich verkieselt mit dem Untergrund, ist besonders atmungsaktiv und besitzt eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit. Die Grundierung eignet sich aber nur für mineralische, verkieselungsfähige Untergründe (z.B. Kalk-Zement-Grund- und Leichtputze).

**Verwendung:** **Rabolin 617** wird zur Grundierung von **Rabolin** Silikat-Dekor- und Reibeputzen und rein mineralischen Silikat-Edelputzen verwendet. Aufgrund der enthaltenen Körnung eignet sie sich nicht zum Grundieren von Silikatfarben.

**Verarbeitung:** Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein; alte, schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Frische Grundputzflächen müssen mindestens 10 Tage alt und trocken sein, sandende Putze trocken abbürsten, mit Wasser nachwaschen und trocknen lassen. Frische Betonflächen müssen fluatiert werden.

Die Grundierung wird in der Regel unverdünnt aufgetragen. Sie kann jedoch, speziell bei stark saugenden Untergründen, nach vorhergehendem, gründlichem Aufquirlen, mit max. 5 % Wasser verdünnt werden. Der Auftrag erfolgt flächendeckend durch Streichen oder Rollen. Je nach Untergrund kann ein zweiter Anstrich notwendig sein. Der Anstrich ist, je nach Witterung, frühestens nach 6 Stunden überstreichbar.

*Hinweis: Glas- und Keramikflächen abdecken und vor Spritzern schützen.*

*Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.*

**Verarbeitungstemperatur:** 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

**Trockenzeit:** min. 24 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

**Lieferung:** Kunststoffgebinde mit 15, 10 und 5 Liter Inhalt

*Hinweis: trocken und frostfrei lagern*

**Verbrauch:** Der Verbrauch ist stark abhängig von Struktur, Feinheit und Saugverhalten des Untergrunds.

Bei normal saugenden Untergründen benötigt man für einen einmaligen Anstrich ca. 150 bis 200 ml pro m<sup>2</sup>.

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

**RABOLIN PUTZE & Farben GmbH**, Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach

Tel.: 09374 71 49 Fax.: 09374 29 41

Auslieferungslager:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192 / 99 55-0; Fax.: 09192 / 9955-55

gräfix® Werk Satteldorf, Dieselstr. 11, 74589 Satteldorf, Tel.: 07951 / 42 0 67; Fax.: 07951 / 42 0 69

**Technisches Merkblatt 617**

Stand: März 2004