

Rabolin 644

Kunstharz- Roll- und Kellenputz

feinkörniger Oberputz, Korngröße bis 0,5 mm
zur beliebigen Oberflächengestaltung
für innen und außen

- Rabolin 644:** Der Rabolin Roll- und Kellenputz ist auf Basis hochwertiger Rohstoffe aufgebaut und wird zur dicklagigen Beschichtung von mineralischen Untergründen aller Art verwendet. Der Putz wird durch Streichen oder Spachteln aufgetragen und kann mit Strukturwalzen beliebig strukturiert werden.
- Verwendung:** **Rabolin 644** wird im Innenbereich und Außenbereich zur beliebigen Gestaltung von feinstrukturierten Wandflächen eingesetzt.
- Verarbeitung:** Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein; alte, schlecht haftende Beschichtungen müssen durch Abschleifen, Abbeizen oder mit einem Dampfhochdruckreiniger entfernt werden. Je nach Saugverhalten des Untergrundes müssen Putze, Betonflächen und Mauerwerk mit **Rabolin 160** Putzgrund vorbehandelt werden, um ein gleichmäßiges Auftrocknen des Putzes zu gewährleisten. Kreidende Untergründe müssen mit **Rabolin 120** oder **130** Tiefgrund eingelassen werden.
Auf diese Grundierung wird der Roll- und Kellenputz durch Streichen oder Spachteln gleichmäßig aufgetragen. Die Schichtdicke richtet sich nach der gewünschten Struktur, sollte jedoch 1 mm nicht unterschreiten und 5 mm nicht überschreiten.
Diese Schichtdicke bestimmt dann auch die Zeit, die der Putz zur Durchhärtung benötigt.
Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.
Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur
- Lieferung:** Kunststoffgebinde mit 25 kg Inhalt
Hinweis: trocken und frostfrei lagern
- Verbrauch:** Der Verbrauch ist abhängig vom Untergrund, von der Strukturierung und der damit verbundenen Schichtdicke. Bei 1 mm Auftragsstärke beträgt die Ergiebigkeit je 25-kg-Eimer ca. 13,0 - 14,5 m².

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

RABOLIN PUTZE & Farben GmbH, Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach
Tel.: 09374 71 49 Fax.: 09374 29 41

Auslieferungslager:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192 / 99 55-0; Fax.: 09192 / 9955-55
gräfix® Werk Satteldorf, Dieselstr. 1, 74589 Satteldorf, Tel.: 07951 / 42 0 67; Fax.: 07951 / 42 0 69

Technisches Merkblatt 644
Stand: Februar 2009