

Rabolin 672

Silikonharz-Reibeputz

echter Silikonharz-Reibeputz

Rillenputzstruktur für innen und außen

Körnung:	2 mm	3 mm	5 mm
	672/2	672/3	672/5

Rabolin 672: Der Rabolin Reibeputz ist auf Basis hochwertiger Silikonharze aufgebaut und wird zur dekorativen Gestaltung von einfarbigen, planebenen Untergründen aller Art verwendet. **Rabolin 672** kann im Außen- und Innenbereich eingesetzt werden. Man erhält auf einfache Weise eine ansatzlose, haltbare, diffusionsoffene, CO₂-durchlässige, stoßfeste und wasserfeste Oberflächenbeschichtung, die sich in Reibeputzstruktur (Rillenputzstruktur) ausführen lässt.

Verwendung: **Rabolin 672** wird im Innen- und Außenbereich zur beliebigen Gestaltung von strukturierten Wandflächen eingesetzt.

Verarbeitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein; alte, schlecht haftende Beschichtungen müssen durch Abschleifen, Abbeizen oder mit einem Dampfhochdruckreiniger entfernt werden. Je nach Saugverhalten des Untergrundes müssen Putze, Betonflächen und Mauerwerk mit **Rabolin 677** Silikonharzgrundierung vorbehandelt werden, um ein gleichmäßiges Auftrocknen des Putzes zu gewährleisten. Kreidende Untergründe müssen mit **Rabolin 120** oder **130** Tiefgrund eingelassen werden. Nach dem Trocknen der Grundierung wird der Reibeputz mit einer Edelstahlglättkelle aufgezogen und mit einer abriebfesten Kunststoffglättkelle senkrecht, waagrecht oder rund gerieben, so daß eine gleichmäßige Struktur entsteht. Bei eventuell auftretenden Farbungleichmäßigkeiten empfehlen wir einen abschließenden Egalisationsanstrich mit **Rabolin 670** Silikonharz-Fassadenfarbe. Die gewählte Körnung entscheidet über die Schichtdicke und damit auch über die Zeit, die der Putz zum Trocknen und Aushärten benötigt. *Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.*
Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Lieferung: Kunststoffgebinde mit 25 kg Inhalt
Hinweis: trocken und frostfrei lagern

Verbrauch: Der Verbrauch ist abhängig von der gewählten Körnung und dem Untergrund.
Ergiebigkeit je Eimer:
672/2: ca. 7,5 - 8,0 m² 672/3: ca. 6,0 - 6,5 m² 672/5: ca. 5,0 - 5,5 m²

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

RABOLIN PUTZE & Farben GmbH, Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach
Tel.: 09374 / 71 49 Fax.: 09374 / 29 41
Auslieferungslager:

Technisches Merkblatt 672
Stand: August 2010

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192 / 99 55-0; Fax.: 09192 / 9955-55
gräfix® Werk Satteldorf, Dieselstr. 11, 74589 Satteldorf, Tel.: 07951 / 42 0 67; Fax.: 07951 / 42 0 69