

Rabolin 673

Silikonharz-Grundierung

ohne Körnung

auf Basis hochwertiger Silikonharze und Polysiloxane

Rabolin 673: Die Silikonharz-Grundierung ist eine hochwertige Grundierung auf Basis diffusionsoffener aber stark hydrophobierender Silikonharze und Polysiloxane. Sie eignet sich sehr gut zum Grundieren von **Rabolin 670** Silikonharzfarbe und liefert eine wasserabweisende und atmungsaktive Wandbeschichtung auf mineralischen und anderen Untergründen (z. B.: Gipskarton).

Verwendung: **Rabolin 673** wird zum Grundieren von **Rabolin 670** Silikonharzfarbe verwendet. Auf ausreichend griffigen Untergründen eignet sie sich auch zum Grundieren von Silikonharzputzen, wir empfehlen hier jedoch die Verwendung von **Rabolin 677** Silikonharz-Grundierung mit Körnung.

Verarbeitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein; alte, schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Frische Grundputzflächen müssen mindestens 10 Tage alt und trocken sein, sandende Putze trocken abbürsten, mit Wasser nachwaschen und trocknen lassen. Frische Betonflächen müssen fluatiert werden. Die Grundierung wird in der Regel unverdünnt aufgetragen. Sie kann jedoch, speziell bei stark saugenden Untergründen, nach vorhergehendem, gründlichem Aufquirlen, mit max. 5 % Wasser verdünnt werden. Der Auftrag erfolgt flächendeckend durch Streichen, Rollen oder Spritzen. Je nach Untergrund kann ein zweiter Anstrich notwendig sein. Der Anstrich ist, je nach Witterung, frühestens nach 6 Stunden überstreichbar.

Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.

Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Trockenzeit: min. 24 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

Lieferung: Kunststoffgebinde mit 10 Liter und 5 Liter Inhalt
Hinweis: trocken und frostfrei lagern

Verbrauch: Der Verbrauch ist abhängig von Struktur, Feinheit und Saugverhalten des Untergrunds.
Für einen einmaligen Anstrich benötigt man ca. 100 bis 250 ml Grundierung pro m², d. h. ein 10 Liter-Gebinde reicht für ca. 40 bis 100 m².

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

RABOLIN PUTZE & Farben GmbH, Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach
Tel.: 09374 71 49 Fax.: 09374 29 41

Auslieferungslager:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192 / 99 55-0; Fax.: 09192 / 9955-55
gräfix® Werk Satteldorf, Dieselstr. 11, 74589 Satteldorf, Tel.: 07951 / 42 0 67; Fax.: 07951 / 42 0 69

Technisches Merkblatt 673
Stand: März 2004