

Rabolin 675

Silon-Fassadenfarbe

Witterungsbeständige Silikonharzfarbe Classico auf Dispersionsbasis

- Rabolin 675:** Die Silon-Fassadenfarbe ergibt einen hochdeckenden, diffusionsoffenen und witterungsbeständigen Anstrich. Sie verbindet in idealer Weise die Eigenschaften einer Dispersions- und Silikonharzfarbe miteinander. Somit eignet sie sich für fast alle Anstricharbeiten im Außen- und Innenbereich.
- Verwendung:** **Rabolin 675** wird im Außen- und Innenbereich zum Streichen, Spritzen und Rollen von Wandflächen aller Art verwendet.
- Verarbeitung:** Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Alte, schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Frische Grundputzflächen müssen mindestens 10 Tage alt und trocken sein, sandende Putze trocken abbürsten, mit Wasser nachwaschen und trocknen lassen. Frische Betonflächen müssen fluatiert werden.
Zur Grundierung empfehlen wir **Rabolin 150** bzw. **Rabolin 673**.
Rabolin 675 Silon-Fassadenfarbe kann nach vorhergehendem, gründlichem Aufrühren, falls nötig, mit Wasser oder **Rabolin 102** verdünnt werden (max. 5 %). Je nach Untergrund kann ein zweiter Anstrich nötig sein. Der Anstrich ist, je nach Witterung, frühestens nach 8 Stunden überstreichbar. Bitte beachten Sie, dass eingefärbte Silon-Fassadenfarbe nicht zu stark verdünnt werden darf, um Farbtonabweichungen zu vermeiden.
- Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.*
Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur
- Trockenzeit:** min. 12 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)
- Lieferung:** Kunststoffgebinde mit 15 Liter, 10 Liter und 5 Liter Inhalt
Hinweis: trocken und frostfrei lagern
- Technische Daten:** Der Verbrauch ist abhängig von Struktur, Feinheit und Saugverhalten des Untergrundes.
Für einen einmaligen unverdünnten Anstrich benötigt man ca. 150 bis 215 ml/m², d.h. ein 15-Liter-Gebinde reicht für ca. 70 bis 100 m².

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

RABOLIN PUTZE & Farben GmbH, Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach
Tel.: 09374 71 49 Fax.: 09374 29 41

Technisches Merkblatt 675
Stand: Mai 2016

Auslieferungslager:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192 / 99 55-0; Fax.: 09192 / 9955-55
gräfix® Werk Satteldorf, Dieselstr. 11, 74589 Satteldorf, Tel.: 07951 42 0 67; Fax.: 07951 42 0 69