

Rabolin 677

Silikonharz-Grundierung

mit Körnung

auf Basis hochwertiger Silikonharze und Polysiloxane

Rabolin 677: Die Silikonharz-Grundierung ist eine hochwertige Grundierung mit Körnung auf Basis diffusionsoffener aber stark hydrophobierender Silikonharze und Polysiloxane. Sie eignet sich sehr gut zum Grundieren von Silikonharz-Dekor- und Reibeputzen; sie liefert eine wasserabweisende und atmungsaktive Wandbeschichtung auf mineralischen und anderen Untergründen (z. B.: Gipskarton) im Innen- und Außenbereich.

Verwendung: **Rabolin 677** wird zum Grundieren von **Rabolin** Silikonharz-Dekor- und Reibeputzen verwendet. Sie liefert einen griffigen Untergrund, dessen Saugeigenschaften reguliert sind, ohne die Diffusionsfähigkeit einzuschränken. Sie kann auf mineralischen Putzen und anderen Flächen aufgebracht werden.

Verarbeitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein; alte, schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Frische Grundputzflächen müssen mindestens 10 Tage alt und trocken sein, sandende Putze trocken abbürsten, mit Wasser nachwaschen und trocknen lassen. Frische Betonflächen müssen fluatiert werden. Die Grundierung wird in der Regel unverdünnt aufgetragen. Sie kann jedoch, speziell bei stark saugenden Untergründen, nach vorhergehendem, gründlichem Aufquirlen, mit max. 5 Wasser verdünnt werden. Der Auftrag erfolgt flächendeckend durch Streichen oder Rollen. Je nach Untergrund kann ein zweiter Anstrich notwendig sein. Der Anstrich ist, je nach Witterung, frühestens nach 6 Stunden überstreichbar.

Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.

Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Trockenzeit: min. 24 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

Lieferung: Kunststoffgebinde mit 15, 10 oder 5 Liter Inhalt
Hinweis: trocken und frostfrei lagern

Verbrauch: Der Verbrauch ist abhängig von Struktur, Feinheit und Saugverhalten des Untergrunds.
Für einen einmaligen Anstrich benötigt man ca. 150 bis 250 ml pro m².

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

RABOLIN PUTZE & Farben GmbH, Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach
Tel.: 09374 71 49 Fax.: 09374 29 41

Auslieferungslager:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192 / 99 55-0; Fax.: 09192 / 9955-55
gräfix® Werk Satteldorf, Dieselstr. 11, 74589 Satteldorf, Tel.: 07951 / 42 0 67; Fax.: 07951 / 42 0 69

Technisches Merkblatt 677
Stand: März 2004